

Hlavním důvodem vzniku problémů při aplikaci IP 2411/2412 je použití vhodného/nehodného lepidla nebo jeho správná/chybná

aplikace. (Například hrany se začínají kroutit a odlepovat od zdí)

- Používejte vždy lepidlo na tapety s netkaným povrchem. (Což je oproti běžnému lepidlu na tapety "těžší" verze

lepidla) (Tato lepidla lze koupit například v hobby marketech . Prodávají se v práškové formě (míchají se s vodou) nebo už hotový mix)

- Lepidlo se aplikuje na zeď. Uvědomte si, že každá zeď absorbuje lepidlo jinak. Pokud je plocha, kterou polepujeme dost velká, může

se stát, že čas mezi nanesením lepidla na vršku zdi a přilepením tapety je dostačující pro absorbování většiny lepidla a jeho částečnému

"zaschnutí". (svou roli hraje i teplota zdi) Rozhodující je, aby při nanášení tapety bylo lepidlo stále v "lepkavé" formě (zejména po stranách tapety).

Pokud je lepidlo příliš suché (vstřebání / čas mezi nanesením lepidla & přilepením tapety / vysoká teplota v místnosti v okamžiku aplikace tapety na zeď) využijte následující možnosti:

- Před přilepením tapety můžeme lepidlo na zeď nanést znovu.

(Jelikož velká část zdi už je lepidlem pokryta, je tento druhý "nátěr" výrazně rychlejší).

- Můžeme nanést extra lepidlo do míst na zdi, kde budou strany tapety (před přilepením tapety na zeď).

- Můžeme tapetu přilepit na zeď. Přitlačit ji na celou plochu zdi. Pak odlepit pouze strany tapety (zatímco střed tapety zůstane přilepený na zdi), nanést znovu lepidlo na zeď nebo dokonce na zadní stranu tapety a pak pevně přitisknout strany tapety opět na zeď . (Pro tuto aplikaci existují speciální pomůcky pro usnadnění práce).

- Poslední možnost – ačkoliv výše zmíněná řešení by měla pomoci – je před lepením tapety nanést lepidlo na zeď a rovněž na zadní stranu papíru.

Všechny tyto možnosti mají stejný cíl: zajistit, aby v okamžiku lepení tapety bylo mezi zdí a tapetou dostatečné množství lepidla.

Tato řešení problém obvykle vyřeší v 99.9% případů.

Poslední možnost je velmi „pevná“, pro velmi speciální případy (Ačkoliv někteří profesionálové ji používají v běžné praxi, protože jim usnadňuje práci a garantuje perfektní přilnavost).

- Můžeme spolu smíchat lepidlo na tapety (s netkaných povrchem) a speciální lepidlo na tkaniny ze skleněných vláken

(vyrábí je – mimo jiné – Bison / Bostik Pro / Perfax) ( 1 KG lepidla na tkaniny ze skleněných vláken na 10 litrů lepidla na tapety. Ve velmi výjimečných případech můžeme dokonce navýšit poměr lepidla na tkaniny ze skleněných vláken). Tato směs je přitom snadno použitelná a umožňuje nám za mokra pohybovat s tapetou. Tato směs lepidel je výrazně silnější než klasické lepidlo na tapety a zajišťuje perfektní přilnavost tapety na zeď. Nevýhodou je, že tapeta je ke zdi přilepena tak silně, že bude výrazně náročnější ji později ze zdi sundat. Může se dokonce stát, že s tapetou strhneme i část omítky!

Náš technický tým je přesvědčen, že přenos změkčovadel a/nebo vliv PVC na solventní inkoust / čas mezi tiskem & nalepením, nehraje v popsaných problémech žádnou roli.

Věříme, že tyto informace vám poskytnou možnosti, které vaše klienty uspokojí. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek.